

# RUST VETO 232

Korrosionsschutzmittel für den Langzeitschutz [ISO 6743-8 REE]

## BESCHREIBUNG

RUST VETO 232 ist eine Mischung aus einem entaromatisierten Lösungsmittel und sorgfältig ausgewählten Additiven, die einen Schutz vor Korrosion von bis zu 36 Monaten in geschlossenen Räumen und von mehreren Monaten im Freien bieten.

RUST VETO 232 ist ein Korrosionsschutzmittel von erstklassiger Qualität. Es erzeugt einen dünnen, fettartigen Film, der beständig gegen Ablösen und Rissbildung ist, Fingerabdrücke neutralisiert und bei Bedarf leicht entfernt werden kann.

RUST VETO 232 ist auf Eisen- und Nichteisenmetall wirksam und frei von Barium.

## ANWENDUNG

RUST VETO 232 bietet einen besonders langfristigen Schutz und Endkonservierung für:

- (halb)-fertige Automobil- und Maschinenkomponenten, wie Ventile, Zahnräder, Nockenwellen, Gehäuse, Lager, Ketten, Motoren, Befestigungselemente, Bremssysteme, Präzisionskomponenten, usw. mit hochveredelten Oberflächen ...
- Werkstoffe und Ausrüstung während des Überseetransports, falls diese ordnungsgemäß verpackt sind.
- Werkstoffe und Ausrüstung, die rauen Bedingungen ausgesetzt sind, wie z. B. an der Küste und auf See.
- Bohrgestänge und Gehäuse im Außenbereich von Küstenstandorten.
- Stahlstrukturen während des Betriebs oder während der Lagerung.

Besonders widerstandsfähig gegen den Kontakt mit alkalischen Schleiflösungen, Kühlschmierstoffemulsionen und sauren Spülflüssigkeiten.

## TYPISCHE PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

<i>Aussehen</i>	<i>beige, undurchsichtig</i>
<i>Dichte</i>	<i>0,83</i>
<i>Flammpunkt (°C) geschlossener Becher</i>	<i>50</i>
<i>Filmdicke (µm)</i>	<i>&lt; 15</i>

## VORTEILE

- Wirtschaftlich: schnelles Trocknen, erhöhter Produktionsdurchsatz.
- Bedienerfreundlich: entaromatisiertes Lösungsmittel, kein Schwermetall wie z. B. Barium
- Qualität: neutralisiert Fingerabdrücke im Falle einer versehentlichen Handhabung mit bloßen Händen
- Qualität: hervorragender Rostschutz auch unter schwierigen Bedingungen.
- Qualität: selbstheilender Film, der nicht reißt oder abblättert, beständig gegen Schmutzeintrag

## EINSATZEMPFEHLUNG

RUST VETO 232 wird unverdünnt im Lieferzustand verwendet. Wir empfehlen das Mischen oder Umrühren vor der Verwendung.

Weitere Informationen finden Sie in unserem Empfehlungshandbuch und der Auswahlhilfe.

## ZUGEHÖRIGE PRODUKTE

Das Produkt ist mit der gesamten Produktpalette von Houghton kompatibel, besonders mit Houghto-Clean zur Entfettung im Bedarfsfall, und mit den meisten unserer Metallbearbeitungsflüssigkeiten (Hocut, Adrana, Macron, Cut-Max,...)

Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Houghton-Vertreter vor Ort.

## LAGERUNG

Handhabungs- und Lagerinformationen, einschließlich der Produkthaltbarkeitsdauer, finden Sie in Abschnitt 7 der Sicherheitsdatenblätter. Das Produkt sollte abgedeckt und unter sauberen, trockenen Bedingungen gelagert sowie vor Frost geschützt werden. Die empfohlene Lagertemperatur liegt im Normalfall zwischen 5 °C und 25 °C, falls nicht anders angegeben. Verbrauchen Sie die Bestände nach der Reihenfolge des Lieferdatums (FIFO).

## ARBEITSSICHERHEIT

Sicherheitsdatenblätter sind in Übereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 Anhang II verfügbar für Stoffe oder Zubereitungen gemäß den Richtlinien 67/548/EWG oder 1999/45/EG.